

MF910SG 中空玻璃用热塑性间隔条

使用范围

MF910SG 主要用于具有结构装配的中空玻璃的生产，与本公司生产的硅酮密封胶配套使用完成双道密封。用本产品制作的双道密封中空玻璃满足 GB/T11944 的要求。

技术指标

序号	项目	技术指标	检测结果	参考标准
1	外观	均质胶泥状	均质胶泥状	/
2	固含量, %	100	100	/
3	密度, g/cm ³	1.25±0.05	1.25	GB/T 1033.1
4	针入度(25°C), 1/10mm	15~30	20	GB/T 4509
5	剪切强度, MPa (胶厚 0.5mm)	≥0.35	0.40	T/ZBH 004
6	标准水分吸附率, %	≥3.4	3.7	T/ZBH 004
7	水蒸气透过率, g/m ² ·d	≤0.8	0.17	EN 1279-4
8	氩气渗透率, g/ m ² ·h	/	1.8×10 ⁻³	EN 1279-4