



新纸筋灰 SHL-N1

Strawed lime Wash SHL-N1

碧林®
BioLine®

[Article No.: 8103 白色](#)

版次: 201604

[Article No.: 8104 彩色](#)

技术资料

以气硬性石灰为基础的高品质石灰材料

产品简介:

本产品是以纯天然消石灰为粘结剂,通过专利工艺精致而成的浆体材料,内含肉眼可见的纸筋。不含任何有机树脂,固化后具有遮盖性好,透气,不起粉,自然哑光,很好的附着力,环保,安全,零VOC,有一定的杀菌效果,不含钛白粉。专利产品。

应用范围:

适用于黏土、石灰基以及天然石材、混凝土和其他耐水无机板材的表面装饰,特别适用于传统建筑是涂装饰和翻新。

材料性能:

外表	:	浆状
颜色	:	白色 (Art. No. 8103) 可根据客户样品调整颜色 彩色 (Art. No. 8104)
粘结剂	:	Ca(OH) ₂ (注: 不含合成粘合剂, 不含钛白粉)
容重	:	1.3 - 1.35 kg/L
固含量	:	> 50%
基材在应用产品后		
颜色	:	可根据客户样品调配颜色
遮盖力	:	干燥之后遮盖效果很好
粘结强度	:	≥0.3 Mpa (在大理石表面)

上海德赛堡建筑材料有限公司
Shanghai DS Building Materials Co.Ltd
Tel: +86-21-39872500
Fax: +86-21-39872300
Email: dsbioline@163.com
www.dsbioline.com

浙江德赛堡建筑材料科技有限公司
Zhejiang Desaibao Building Materials Co.Ltd
Tel: 0572-2388159
Fax: 0572-2388319
Email: dsbioline@163.com
www.dsbioline.com

建议施工方法：

1. 施工本品前需彻底清除陈旧的涂层，除掉旧的乳胶漆老粉或石灰涂料。
2. 基面必须清洁无杂物、干燥，无酥松现象，用高压空气吹除粉尘或高压水枪清洁基面。
3. 不要在本品中加任何水，使用本品之前应先搅拌均匀(搅拌时间约 3~5 分钟)
4. 喷涂施工：一般需施工两遍，每次施工间隔时间不少于 24 小时
5. 批、刷，低温、高湿气延缓本品的干燥及固化，使用时保持通风。

包装：

20 kg/桶

理论消耗值：

2.0~2.5kg/m²

储存、保质期限：

原装未开封容器，储存于干燥、阴凉区域（0 - 25℃），避免冰冻，储存时间十二个月。

注意事项：

- 在施工前对施工周边的非施工区域进行遮盖。
- 在温度低于 5℃或湿度小于 40%的环境下不推荐施工本品。
- 由于石灰原料的问题，颜色每批次之间会略有差异；因此，相邻的表面应使用同一批次的产品。
- 任何颜色上的偏差不会对产品的品质造成影响。
- 如果产品与皮肤或眼睛接触，立即用水冲洗干净。

安全，生态，处置：

欲了解更多安全，生态和处理上的数据，请联系生产商。.

* 产品获得以下的支持

- (1) 中国国家重点科技支撑课题（批准号：2006BAJ03A07-03-03）&
- (2) 上海浦江人才计划（批准号：08PJ1430300）
- (3) 浙江省湖州市南太湖精英计划

以上资料是根据我们现有掌握的技术成果编制而成，客户在使用前应对产品进行仔细验收和检查，并在施工前进行试验，以检验我们提供的施工建议。我们保留在继续研发的基础上对产品技术资料完善的权利，恕不另行通知。

上海德赛堡建筑材料有限公司
Shanghai DS Building Materials Co.Ltd
Tel: +86-21-39872500
Fax: +86-21-39872300
Email: dsbioline@163.com
www.dsbioline.com

浙江德赛堡建筑材料科技有限公司
Zhejiang Desaibao Building Materials Co.Ltd
Tel: 0572-2388159
Fax: 0572-2388319
Email: dsbioline@163.com
www.dsbioline.com